

36071 - ARZIGNANO (Vicenza) - Via Vespucci, 7  
Tel. 0444/452144 - Fax 0444/452155  
email: info@dedalab.com  
url: http://www.dedalab.com

Codice fiscale e Partita IVA n.00894730241  
Iscriz. R.E.A. n.204688  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Spett.le  
ABITEX Srl  
Via E. Fermi, 9/11  
Cadoneghe  
35010 PD

## Test Report N° R06303/01

Sheet n° 1 di 3

### Sample Description


Ricevimento/Ordination date	24/11/2014
Descrizione del campione/Sample description	TESSUTO
Articolo/Article	CALLIENTE
Data campionamento/Sampling date	24/11/2014
Campionato da/Sampling by	Committente
Data inizio analisi/Beginning analysis date	04/12/2014
Data fine analisi/Ending analysis date	04/12/2014

Parameter description	Um	Value	Method
Cigarette Test	giudizio	NI/0 - Vedasi tabella allegata	EN 1021-1: 2014
Match test ( Butane Flame )	giudizio	NI/1 - Vedasi tabella allegata (See Annex)	EN 1021-2: 2014


Date 04/12/2014

**Laboratory director**  
Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratory acknowledge to analysis of asbestos for D.M. Health Care 7/7/97 and of foods (DDRUPVV 11/2014)
- Analytical dates above-stated refer only to the sample given to laboratory.
- The partial reproduction of this Test report is forbidden.



EN 1021-1	Sigarette			Commenti
	1	2	3	
<b>Condizioni di incandescenza</b> <b>Smouldering criteria</b>	*	*	*	-
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.1a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.1b)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza fino estremità <i>Smoulders to extremities (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza tutto spessore <i>Smoulders through thickness (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 1 ora <i>Smoulders more than 1 hour (3.1d)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 100mm dalla sorgente <i>More than 100 mm from source (3.1e)</i>	sì	sì	sì	-
<b>Condizioni di fiamma</b> <b>Flaming criteria</b>				
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.2a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.2b)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme fino all'estremità <i>Flames to extremities (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme attraverso lo spessore <i>Flames through thickness (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Durata sigaretta (min)	12	12	10	-
* Inserire "SI" se i criteri sono superati o «NO» se i criteri non sono superati * Enter «YES» if criteria exceeded or «NO» if criteria non exceeded				
<b>Test results:</b>	Non - ignition			
<i>The above test results relate only to the ignitability of the combination of material under the particular conditions of</i>				



EN 1021-2	Match flame			Commenti
	1	2	3	
<b>Condizioni di incandescenza</b> <b>Smouldering criteria</b>	*	*	*	-
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.1a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.1b)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza fino estremità <i>Smoulders to extremities (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza tutto spessore <i>Smoulders through thickness (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 1 ora <i>Smoulders more than 1 hour (3.1d)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 100mm dalla sorgente <i>More than 100 mm from source (3.1e)</i>	sì	sì	sì	-
<b>Condizioni di fiamma</b> <b>Flaming criteria</b>				
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.2a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.2b)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme fino all'estremità <i>Flames to extremities (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme attraverso lo spessore <i>Flames through thickness (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme per più di 120s <i>Flames longer than 120s (3.2d)</i>	sì	sì	sì	-
* Inserire "SI" se i criteri sono superati o «NO» se i criteri non sono superati * Enter «YES» if criteria exceeded or «NO» if criteria non exceeded				
<b>Test results:</b>				
<i>The above test results relate only to the ignitability of the combination of material under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potetial fire hazard of the materials in use.</i>				