

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

natural roots fr450 - chenille 04266



IT

codice doganale

54077200.

caratteristiche

100% poliestere, altezza cm \pm 140, peso \pm 355 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in filo.

lunghezza pezza

circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 50.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 4 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - Ftp 307 part 8.

solo su richiesta

Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;

DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

54077200.

features

100% polyester, width cm \pm 140, weight \pm 355 g/m².

dyeing

yarn dyed product.

roll length

approx. 35 lm , can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 4 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;

IMO MED - Ftp 307 part 8.

only on request

Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;

DIN 4102 B1; ÖNOM B 3825.

attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



year
garantee