



**DEDALO** Srl  
Laboratorio di Ricerche ed Analisi

36071 - ARZIGNANO (Vercenza) - Via Vespucci, 7  
Tel. 0444/452144 - Fax 0444/452155  
email: info@dedalab.com  
url: http://www.dedalab.com

Codice fiscale e Partita IVA n.00894730241  
Iscriz. R.E.A. n.204688  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Spett.le  
ABITEX SRL  
Via Fermi 9/11  
Cadoneghe  
20821 MB

## Rapporto di prova N° S04637/01

Foglio n° 1 di 3

### Descrizione del campione


Ricevimento/Ordination date	29/06/2015
Descrizione del campione/Sample description	Tessuto finito - 100% TREVIRA CS VELVET
Articolo/Article	SCALA - Col 702
Data campionamento/Sampling date	29/06/2015
Campionato da/Sampling by	Customer
Data inizio analisi/Beginning analysis date	29/06/2015
Data fine analisi/Ending analysis date	06/07/2015

Descrizione Parametro	Um	Valore	Metodo
Cigarette Test	giudizio	NI/1 - Vedasi tabella allegata (See Annex)	UNI EN 1021-1: 2014
Match Test	giudizio	NI/1 - Vedasi tabella allegata (See Annex)	UNI EN 1021-2: 2014

Data 06/07/2015


**Direttore del Laboratorio**  
Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.



EN 1021-1	Sigarette			Commenti
	1	2	3	
<b>Condizioni di incandescenza</b> <b><i>Smouldering criteria</i></b>	*	*	*	-
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.1a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.1b)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza fino estremità <i>Smoulders to extremities (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza tutto spessore <i>Smoulders through thickness (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 1 ora <i>Smoulders more than 1 hour (3.1d)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 100mm dalla sorgente <i>More than 100 mm from source (3.1e)</i>	sì	sì	sì	-
<b>Condizioni di fiamma</b> <b><i>Flaming criteria</i></b>				
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.2a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.2b)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme fino all'estremità <i>Flames to extremities (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme attraverso lo spessore <i>Flames through thickness (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Durata sigaretta (min)	20	19	21	-
* Inserire "SI" se i criteri sono superati o «NO» se i criteri non sono superati * Enter «YES» if criteria exceeded or «NO» if criteria non exceeded				
<b>Test results:</b>	Non - ignition			
<i>The above test results relate only to the ignitability of the combination of material under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potetial fire hazard of the materials in use.</i>				
I risultati dei tests di cui sopra si riferiscono soltanto alla infiammabilità della combinazione di materiale in particolari condizioni di prova; essi non sono intese come un mezzo per valutare il pericolo di incendio potenziale dei materiali in uso .				

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.



EN 1021-2	Match flame			Commenti
	1	2	3	
<b>Condizioni di incandescenza</b> <b><i>Smouldering criteria</i></b>	*	*	*	-
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.1a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.1b)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza fino estremità <i>Smoulders to extremities (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza tutto spessore <i>Smoulders through thickness (3.1c)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 1 ora <i>Smoulders more than 1 hour (3.1d)</i>	sì	sì	sì	-
Incandescenza più di 100mm dalla sorgente <i>More than 100 mm from source (3.1e)</i>	sì	sì	sì	-
<b>Condizioni di fiamma</b> <b><i>Flaming criteria</i></b>				
Combustione pericolosa <i>Unsafe escalating combustion (3.2a)</i>	sì	sì	sì	-
Composito di prova consumato <i>Test assembly consumed (3.2b)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme fino all'estremità <i>Flames to extremities (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme attraverso lo spessore <i>Flames through thickness (3.2c)</i>	sì	sì	sì	-
Fiamme per più di 120s <i>Flames longer than 120s (3.2d)</i>	sì	sì	sì	-
* Inserire "SI" se i criteri sono superati o «NO» se i criteri non sono superati * Enter «YES» if criteria exceeded or «NO» if criteria non exceeded				
<b>Test results:</b>	Non - ignition			
<i>The above test results relate only to the ignitability of the combination of material under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potetial fire hazard of the materials in use.</i>				
I risultati dei tests di cui sopra si riferiscono soltanto alla infiammabilità della combinazione di materiale in particolari condizioni di prova; essi non sono intese come un mezzo per valutare il pericolo di incendio potenziale dei materiali in uso .				

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.