

## RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

**NUMERO / NUMBER**

0825\DC\REA\19\_2

**DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE**

22/07/2019

**BUSINESS AREA**

BA Product Conformity Assessment

**LABORATORIO / LABORATORY**

Fisica della Combustione

**IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION**

INCA

**CLIENTE / CUSTOMER**ABITEX SRL  
Via Enrico Fermi, 9/11  
35010 Cadoneghe (PD)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**

NF D60-013:2006

0825\DC\REA\19\_2

22/07/2019

**Dati generali / Données generales**

Data ricevimento campione / Date d'arrivée 10/07/2019  
de l'éprouvette:

Data accettazione campione / Date 10/07/2019  
d'acceptation de l'éprouvette:

Data inizio prove / Date de début du essai: 22/07/2019

Data fine prove / Date de fin du essai: 22/07/2019

Luogo di prova/ Site du essai: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/  
Déviations des méthodes de test: NO/NO

**Campionamento/ Échantillonnage**

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. /  
L'échantillonnage initial a été effectué par le client.

**Campioni analizzati / Échantillons essaies:**

2 Provette campione denominate / 2 Éprouvettes nominative:

INCA

Descrizione: Tessuto spalmato su un lato 88% PVC, 6% poliestere, 6% cotone  
Description: Tissue enduit sur une côte 88% PVC, 6% polyester, 6% coton

Massa areica / Mass per area unit: 650 g/m<sup>2</sup>

Spessore / Thickness: 0,95 mm

## Dichiarazioni / Déclarations

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. / Les résultats de ce rapport d'essai concernent uniquement les échantillons testés.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro. / Ce rapport ne peut pas être reproduit partiellement sans l'autorisation du Responsable du Laboratoire.

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / Le données techniques repostées dans la description de l'échantillon proviennent de la fiche technique communiquée par le client.

I risultati di prova di seguito si riferiscono solamente all'inesco della combinazione dei materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono intesi allo scopo di valutare la totalità dei potenziali rischi di incendio dei materiali utilizzati. / Les résultats d'essai ci-dessus se rapportent uniquement à l'allumabilité de la combinaison des matériaux dans des conditions d'essai particulières; ils n'ont pas pour objet de servir à évaluer la totalité des risques d'incendie potentiels des matériaux utilisés.

E' stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano ignifugo tipo CMHR densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

Il a été utilisé un rembourrage de référence en mousse de polyuréthane ignifuge CMHR densité de 25 kg/m<sup>3</sup>.

**Risultati / Resultats:**

Metodo di prova / Méthode d'essais: NF D 60-013

Évaluation de l'allumabilité: Source d'allumage : source équivalente à un coussin de papier de 20g

Materiale sottoposto a prova :

Rivestimento tessuto spalmato su un lato 88% PVC, 6% poliestere, 6% cotone e poliuretano CMHR densità 25 kg/m<sup>3</sup>.

Matériaux soumis à essai:

Revêtement en tissu enduit sur une côte 88% PVC, 6% polyester, 6% coton et polyuréthane ignifuge CMHR densité de 25 kg/m<sup>3</sup>.

|   | Risultati / Rèsultats   |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | Provetta / Éprouvette 1 | Provetta / Éprouvette 2 |
| Perdita di massa [g]<br>Perte de masse [g]  | 28,5                    | 30,4                    |
| Distanze laterali distrutte sullo schienale e sulla seduta da ambo le parti rispetto all'asse mediano [mm]<br>Distances latérales détruites sur le dossier et l'assise de part et d'autre de leur axe médian [mm] | 186                     | 169                     |

0825\DC\REA\19\_2

22/07/2019


**Classificazione / classification:**

Conforme alle prescrizioni del decreto del 25 giugno 1980 modificato (art. AM 18)  
decreto 6 mars 2006

Conforme aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (art. AM 18)  
arrêté 6 mars 2006

**DATA**  
Date**Settore Fisica della Combustione**  
*Physics of Combustion Sector***BA Product Conformity Assessment**  
*BA Product Conformity Assessment*

22/07/2019

**Dr. Lorenzo Zavaglio****Ing. P. Fumagalli**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / *The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.*