torino codice



istruzioni per la manutenzione

mainteinance istruction

smacchiatura su imbottitura fr fissa

non-removable covers

smacchiatura su imbottitura fr sfoderabile

removable covers

	dopo macchiatura after staining	sapone di marsiglia (5 g/l) neutral soap (5 g/l)	etanolo ethyl alcohol (ethanol)	0,5 % SLES* in soluzione acquosa 0.5 % SLES* in aqueous solution	lavaggio in lavatrice a 30° machine wash @ 30°C	lavaggio a secco (percloroetilene) dry clean (Per- chloroethylene - PCE)
jeans (1000 cicli - empa) jeans (1000 ru bs -empa)	1	3	3	2 - 3		
penna a sfera ball pen	1	1	2	1 - 2		
rossetto rosso red lipstick	1	2 - 3	3 - 4	3 - 4		
olio d'oliva oliv oil	3	4	4 - 5	4		
vino rosso, caffè, te, cola, aranciata red wine, caffe, the, cola, orangie soda	1	3 - 4	3	3 - 4		
ketchcup, salsa di pomodoro, cioccolata ketchcup, tomato souce, hot chocolate	1 - 2	4 - 5	1 - 2	4 - 5		

SLES* sodio lauriletere solfato SLES* sodium lauythen sulfate

Imbottiti fissi

PER TUTTI I TIPI DI MACCHIA:

Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco imbevuto di detergente liquido delicato oppure con panno di cotone bianco imbevuto di soluzione di sapone di marsiglia (5 g/l) o detersivo liquido delicato. Sciacquare con acqua e ultimare l'intervento asciugando bene la superfice con un panno bianco asciutto.

Non removable covers

FOR ALL TYPES OF STAIN:

Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth soaked in a mild liquid detergent or a white cotton cloth soaked in a neutral soap solution (5 g/l) Rinse with water and dry the surface well using a dry white cloth.

Risultati di resistenza alle macchie secondo norma UNI EN 15973:2011 Gli indici di solidità al colore sono assegnati mediante valutazione con scala dei grigi degli scarichi (EN 20105-A03) Stain resistance according to the norm UNI EN 15973:2011. Color fastness index according to grey scale for assessing staining (EN 20105-A03)