

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0137\DC\REA\21_2

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

03/02/2021

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

VELVETY

CLIENTE / CUSTOMERABITEX SRL
VIA DEL CRISTO, 84
33044 MANZANO (UD)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**NF D60-013:2006
Arrêté 25 juin 1980 modifié (art. AM 18) arrêté 6 mars 2006

0137\DC\REA\21_2

03/02/2021

Dati generali / Données generales

Data ricevimento campione / Date d'arrivée 14/01/2021
de l'éprouvette:

Data accettazione campione / Date 14/01/2021
d'acceptation de l'éprouvette:

Data inizio prove / Date de début du essai: 03/02/2021

Data fine prove / Date de fin du essai: 03/02/2021

Luogo di prova/ Site du essai: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/
Déviations des méthodes de test: NO/NO

Campionamento/ Échantillonnage

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. /
L'échantillonnage initial a été effectué par le client.

Campioni analizzati / Échantillons essaies:

2 Provette campione denominate / 2 Éprouvettes nominative:

VELVETY

Descrizione: Tessuto in poliestere FR

Description: Tissue en polyester FR

Massa areica / Poid: 320 g/m²

Dichiarazioni / Déclarations

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. / Les résultats de ce rapport d'essai concernent uniquement les échantillons testés.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro. / Ce rapport ne peut pas être reproduit partiellement sans l'autorisation du Responsable du Laboratoire.

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / Le données techniques repostées dans la description de l'échantillon proviennent de la fiche technique communiquée par le client.

I risultati di prova di seguito si riferiscono solamente all'innescò della combinazione dei materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono intesi allo scopo di valutare la totalità dei potenziali rischi di incendio dei materiali utilizzati. / Les résultats d'essai ci-dessus se rapportent uniquement à l'allumabilité de la combinaison des matériaux dans des conditions d'essai particulières; ils n'ont pas pour objet de servir à évaluer la totalité des risques d'incendie potentiels des matériaux utilisés.

E' stata utilizzata un'imbottitura di riferimento in poliuretano espanso CMHR di densità 25 kg/m³. / Un rembourrage de référence en mousse de polyuréthane CMHR de densité 25 kg/m³ a été utilisé.

0137\DC\REA\21_2

03/02/2021

Risultati / Resultats:

Metodo di prova / Méthode d'essais: NF D 60-013

Évaluation de l'allumabilité: Source d'allumage : source équivalente à un coussin de papier de 20g

	Risultati / R�sultats	
	Provetta / �prouvette 1	Provetta / �prouvette 2
Perdita di massa [g] Perte de masse [g]	20,3	22,8
Distanze laterali distrutte sullo schienale e sulla seduta da ambo le parti rispetto all'asse mediano [mm] Distances lat�rales d�truites sur le dossier et l'assise de part et d'autre de leur axe m�dian [mm]	98	102

Classificazione / classification:

Conforme alle prescrizioni del decreto del 25 giugno 1980 modificato (art. AM 18)
decreto 6 mars 2006

Conforme aux exigences de l'arr t  du 25 juin 1980 modifi  (art. AM 18)
arr t  6 mars 2006

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

03/02/2021

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.