



abitex

angel medical

08012 JQP/3



fireproof



medical



safety of toys



10 year guarantee

abitex - angel_medical - 08012 JQP/3

abitex

abitex srl


headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

angel medical

08012 JQP/3



IT
codice doganale
54072011.
utilizzo
impolliti, medicale.
caratteristiche
87,5% polipropilene - 12,5% poliuretano (ioni d'argento), altezza cm ± 140, peso ± 260 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in massa.
lunghezza pezzi
circa 35 mt., anche disponibili anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5/6, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 5 mm, trama 4/5 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175;
EN 1021 1/2;
California TB 117-2013.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
54072011.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.
merkmale
87,5% polypropylen - 12,5% polyurethan (ionen de silberionen), breite cm ± 140, gewicht ± 260 gr/m².
färbung
spinngefärbt.
länge des luchs
ca. 35 lrm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5/6, ISO 105 B02.
reibebehtheit
trocken 5, feucht 4/5, ISO 105 X12.
nahtschleibwiderstand
kette 5 mm, schuss 4/5 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
5, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
1M - UNI 9175;
EN 1021 1/2;
California TB 117-2013.
achtung
leichte farbwunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig.wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

ES
código aduanero
54072011.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
87,5% polipropileno - 12,5% poliuretano (iones de plata), ancho ± 140 cm, peso ± 260 gr/m².
tinte
tintura en masa.
largo de las piezas
aprox. 35 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5/6, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
umbre 5 mm, trama 4/5 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1M - UNI 9175;
EN 1021 1/2;
California TB 117-2013.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

ZH
海关编号
54072011.
用途
填充物、医用。
特性
87,5% 聚丙烯 - 12,5% 聚氨酯 (银离子), 高度 ± 140 cm, 重量 ± 260 gr/m²。
染色
浆液染色布。
布匹长度
约35米。也可提供付费切割。
耐磨性能
> 100,000 转, ISO 12947-2。
耐摩擦色牢度
5/6, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干燥 5, 湿度 4/5, ISO 105 X12。
缝线滑移
经向 5 mm, 纬向 4/5 mm, ISO 13936-2。
起球
5, ISO 12945-2。
耐火性能
1M - UNI 9175;
EN 1021 1/2;
California TB 117-2013。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
54072011.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
87,5% полипропилен - 12,5% полиуретан (ионы серебра), высота в см ± 140, вес ± 260 г/м².
краситель
продукт окрашивается в массе.
длина детали
о 35 погонных метра. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 100.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
5/6, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 5 мм, уток 4/5 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
5, ISO 12945-2.
огнестойкость
1M - UNI 9175;
EN 1021 1/2;
California TB 117-2013.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

IT
antibatterico
determinazione crescita batterica
85 (nessuna crescita), AATCC 100.
resistenza alla penetrazione d'acqua
8246 mm, UNI EN 20811.
resistenza termica e al vapore acqueo
13,25 (m²/Pa)W, UNI EN 31092.
solidità delle tinte all'acqua di mare
4/5, UNI EN ISO 105 E02.
solidità delle tinte all'acqua clorata
4/5, UNI EN ISO 105 E03.
solidità delle tinte al sudore
4/5, UNI EN ISO 105 E04.
solidità delle tinte alla saliva
4/5, GB/T 18886.

DE
antibakteriell
bestimmung des bakterienwachstums
85 (kein wachstum ermittelt), AATCC 100.
beständig gegen eindringen von wasser
8246 mm, UNI EN 20811.
und wasserdampfbeständigkeit
13,25 (m²/Pa)W, UNI EN 31092.
farbchtheit gegenüber meerwasser
4/5, UNI EN ISO 105 E02.
farbchtheit gegenüber chloriertem wasser
4/5, UNI EN ISO 105 E03.
farbchtheit gegenüber schweiß
4/5, UNI EN ISO 105 E04.
farbchtheit gegenüber speichel
4/5, GB/T 18886.

ES
antibacterico
determinación del crecimiento bacteriano
85 (ningún crecimiento), AATCC 100.
resistencia a la penetración del agua
8246 mm, UNI EN 20811.
resistencia térmica al vapor de agua
13,25 (m²/Pa)W, UNI EN 31092.
solidez de los colores al agua de mar
4/5, UNI EN ISO 105 E02.
solidez de los colores al agua clorada
4/5, UNI EN ISO 105 E03.
solidez de los colores al sudor
4/5, UNI EN ISO 105 E04.
solidez de los colores a la saliva
4/5, GB/T 18886.

ZH
抗菌
细菌增长
85 (无增长), AATCC 100。
抗渗水性
8246 mm, UNI EN 20811。
耐热及耐水蒸汽性能
13,25 (m²/Pa)W, UNI EN 31092。
耐海水色牢度
4/5, UNI EN ISO 105 E02。
耐染色水色牢度
4/5, UNI EN ISO 105 E03。
耐汗液色牢度
4/5, UNI EN ISO 105 E04。
耐唾液色牢度
4/5, GB/T 18886。

RU
антибактериальный
размножение бактерий
85 (нет размножения), AATCC 100.
устойчивость к просачиванию воды
8246 мм, UNI EN 20811.
тепловое сопротивление и сопротивление к испарению воды
13,25 (м²/Па)W, UNI EN 31092.
устойчивость цвета к воздействию морской воды
4/5, UNI EN ISO 105 E02.
устойчивость цвета к воздействию пота
4/5, UNI EN ISO 105 E04.
устойчивость цвета к воздействию слюны
4/5, GB/T 18886.

EN
customs code
54072011.
use
upholstered furniture, medical.
features
87,5% polypropylene - 12,5% polyurethane (silver ions), width cm ± 140, weight ± 260 gr/m².
dyeing
solution dyed product.
roll length
approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance
> 100,000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
5/6, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 5 mm, welt 4/5 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
fire resistance
1M - UNI 9175;
EN 1021 1/2;
California TB 117-2013.
attention
slight colour differences between different batches are allowed. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu

Centoquarantaquattro.
Nonostante i movimenti
del ragno che facevano
oscillare la tela era riuscito
a contarne i fili.
Solo un gioco - si disse -
nell'attesa che si facesse
viva lei, il suo angelo
dagli occhi fondi.
Un gioco che presto si era
trasformato in allucinazione.
Aveva immaginato
i fili allungarsi ancora, vibrare
come tra le mani di un'arpista.
Legarsi uno all'altro e poi
trasformarsi in un tessuto per
tovaglie e sedie di un ristorante
dove cenare insieme.
Aveva contato e contato ancora.
Perso il conto, il filo del discorso,
il suo appuntamento.

One hundred forty-four.
Despite the spider's
movements that rocked
the web, he was able
to count its threads.
It is only a game
- he told himself -
waiting for her,
his deep-eyed angel,
to show up
A game that soon becomes
hallucination.
He imagined the strings
stretch out again, vibrate as
if in the hands of a harpist.
Connecting one another
and then turning into fabric
for tablecloths
and restaurant chairs where
one could dine together.
He counted
and counted again.
But he failed keeping track
of the final number,
lost his train of thought,
and missed his appointment.



401



402




800



404




002



201



300



700